

Standocryl VOC Platinum Clear K9570



Standocryl VOC Platinum Clear K9570, müşterilerimizin VOC uyumlu ve zor aşınan vernik taleplerine cevap vermektedir. Özel elastisitesi sayesinde arac yıkama fırçaları yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı bu vernik ile artık sorun olmayacak. "Tekrarlayan akış" etkisi olarak adlandırılan bu etki, hafif çiziklerin ardından boyanın sıcaklık etkisi altında tekrar tekrar akmasını ve böylece küçük hasarları kapatmasını ifade eder. Standocryl VOC Platinum Clear yalnızca oto tamir boya ustaları tarafından değil, aynı zamanda onarım ve garanti işleri için bu ürüne onay vermiş seçkin otomotiv üreticileri tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Profesyonel oto tamir boya ustaları tarafından hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanabilir ve çok fazla poliş gerektirmez. Bu sayede diğer özelliklerinin yanında rötuşlar için de ideal uygunluk sağlar.

- Tek sefer sprey işlemiyle uygulama (Tek Seferde Uygulama).
- Onaylı onarımlar için uygun.
- Oto yıkama etkilerinden korumak için tekrar akış etkili özel VOC uyumlu vernik.
- Vernik sistemleri için çizilmeye dayanıklı yüksek parlaklık.
- Çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanım.
- Fırın kurutma: 60°C-65°C panel sıcaklığında 25-35 dakika.
- VOC uyumlu.

Koruyucu.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Platinum Clear K9570


Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD - VOC



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Yüzeyler temizlenmelidir / uygulamadan önce TDS'e göre flash off verilmelidir
Mevcut boyalı yüzeyler: Uygulama öncesi yüzeyler zımparalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.



Vernik		Sertleştirici	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
3	100	1	38
K9570		VOC 20-25	VOC 30-40




Karışım Ömrü (20°C): 1 saat 20 min - 1 saat 40 min



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



0.5 + 1
1 uygulama katı
1nci: ince ve yakından
2nci: normal

katlar arası flash off vererek: 0 min - 2 min
son flash off: 5 min - 10 min



	VOC 20-25	VOC 30-40
20 °C	12 saat - 16 saat	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	25 min - 30 min	30 min - 35 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 10 - 15 min

VOC yasalarına uyumlu

2004/42/IIB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.

Standocryl VOC Platinum Clear K9570


Ürünler

Standocryl VOC Platinum Clear K9570


Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 30-40

Ürün karışımları


Özel katkılar ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.



VOC 20-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta sertleştirici.20-25°C. arasındaki uygulama sıcaklığı için tavsiye edilir.
VOC 30-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.




ISO 4: 41 - 49 s 20°C'de
DIN 4: 17 - 19 s 20°C'de



45 - 55 µm

Teorik kaplama

485 - 490 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında
Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.
Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Standocryl VOC Platinum Clear K9570 24 saat içerisinde yeniden uygulanabilir, ara zımparalama gerekmez.



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Panel sıcaklığı için ön ısıtma süresi ekleyiniz.
- Artan kullanıma hazır malzeme orijinal kutusuna geri konmamalıdır.
- Sertleştiricinin kapağını kullanımdan sonra hemen sıkıca kapatınız, çünkü bu ürünler havadaki nem ve su ile reaksiyona girer ve sertleştirme özelliklerini kaybeder.
- VOC mevzuatı olmayan ülkelerde, Standox Bazkat Boya kullanılabilir.
- Sadece Standox VOC 30-40 Sertleştirici veya Standox VOC 20-25 Sertleştirici ile kullanılır.
- Özelliklerinin olumsuz yönde değişmemesi için Standocryl VOC Platinum K9570 Verniği ; Standox 2K Plasticiser 5660 veya Standox 2K Special Mat 5630 ile kullanmayınız.

Standocryl VOC Platinum Clear K9570

Standocryl VOC Platinum Clear K9570

YAMA / POLISH PASTA

Çizilme dirençli orjinal tamir (e.g. Mercedes Benz/PSA)

Özel notlar:

Direkt görünen alanlarda yama yapmayın (kaput ve tavan gibi yatay alanlarda yama yapmayın).

Ön İşlem:

3M Trizact Fine Finishing Disc P3000 3M 50076 ince zımparayı iki hareketli zımpara cihazı kullanarak kararmış alanları zımparalayın.

150mm (küçük alanlar için isteğe bağlı olarak 75mm disc).

Küçük toz parçaları Trizact mikrofiber kullanılarak uygulama öncesinde zımparalanabilir.

Boyama:

Standocryl VOC Platinum Vernik K9570'i TDS'e göre karıştırınız.

a) Onarılacak alana kullanıma hazır vernik karışımını uygulayın

b) Standox Smart Blind Plus'ı mevcut boyanın üzerine uygulayın. Zımparalanmış alanın içerisinde kalın.

Kurutma :

+60-65°C ortam sıcaklığında.

Sonrasında en az 12 dakika %100 güç ile IR kurutma (kısa dalga)

Soğuduktan 1 - 3 saat sonra:

ince zımpara diski, örnek olarak 3M Trizact P3000 Art. 50076 ile onarılacak tüm alanı zımparalayın veya yama geçişlerine özellikle önem gösteriniz. ("clear coat.b inceleyiniz)

Orta veya hızlı polis malzeme ile zımpara sonrası, görünen geçişin düzlenmesi için örnek olarak 3M 80349, Extra fine plus, resp 2M Fast cut Plus veya Farecla G3 Ultra kullanılmalıdır. Uygun miktarda zımparalanmalıdır.

Polish Pasta:

a) Polish makinası (orta hız), az miktarda polish pasta kullanımı ve önerilen polish sünger pad ile uygulayınız. (önerilen polis markalarını inceleyiniz.) En iyi performans için örnek olarak 3M 50417 50487(yeşil) sünger pad ile, farklı sistem ve markaları karıştırmayınız. Makinanın kullanımı için direktiflere uyun ve köşelere doğru uygulamayınız.

b)Yüzeydeki buğunun giderilmesi gerekli ise daha ince örnek olarak 3M Perfect-it III Extra Fine Plus Compound 80349 ve doğru turuncu sünger pad ile tekrar polish yapınız.

c)Yüzeyde yeniden çalışma gerekli ise vaks veya yağı silmek için Silikon giderici Standox Silicon temizleyici veya 3M Finish Control Spray 55535 kullanın.

d)Yüzeydeki dalgalanmaların giderilmesi ve yüzeyin korunması için polis makinası ve ince polis malzemesi,örnek olarak 3M 50383 Anti Hologram or Farecla G3 fine kullanarak tekrar polish yapınız. Uygun olan yumuşak sünger pad kullanınız.

Eğer tatmin edici bir yüzey elde edilmez ise , son işlem tekrar edilebilir.

*Diğer üreticilerin polish malzemeleri veya ürünleri kullanılabilir. Lütfen belirtilen kullanım talimatlarına uyunuz.

Standocryl VOC Platinum Clear K9570

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bır daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değışiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

