

Standocryl VOC Premium Clear K9540



Standocryl VOC Premium Clear K9540 yalnızca kullanımı kolay ve güvenilir yüksek katılık oranlı vernik değildir, aynı zamanda hızlı kuruma özelliğine de sahiptir. Bu sayede yüksek katılığa sahip önceki verniklere göre küçük bir avantaj sağlar. Standox HS Sertleştirici ile uyumlu olmasının yanında VOC Sertleştiriciler ile de uyumludur ve spreylemeye hazırdır. Her yerde kullanıma uygun VOC uyumlu bu ürün, çevre dostu, ekonomik ve kullanımı kolaydır ve aynı zamanda araca nihai dokunuşu sağlar. Yüksek parlaklığa sahip bir sonuç sağlar ve yüzeyi korur.

- Üst düzey parlatılabilirlik.
- Çok iyi akış ve parlaklık seviyeleri.
- Panel ve toplam onarımlar için uygun.
- Tek sefer spreyleme işlemiyle uygulama (Tek Seferde Uygulama).
- Mükemmel stabilite.
- Kısa kuruma süreleri ve mükemmel sertleşme.
- VOC uyumlu.

Her alanda başarılı.




Standocryl VOC Premium Clear K9540

Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD - VOC



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Yüzeyler temizlenmelidir / uygulamadan önce TDS'e göre flash off verilmelidir

Mevcut boyalı yüzeyler: Uygulama öncesi yüzeyler zımparalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.



Vernik		Sertleştirici		Tiner	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
3	100	1	36	10 - 12.5 %	11 - 14
K9540		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40	




Karışım Ömrü (20°C): 1 saat - 1 saat 30 min



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



0.5 + 1
1 uygulama katı
1nci: ince ve yakından
2nci: normal

son flash off: 5 min - 10 min



	VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40
20 °C	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 8 - 12 min

VOC yasalarına uyumlu


2004/42/IB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.

Standocryl VOC Premium Clear K9540

Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD - HS



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Yüzeyler temizlenmelidir / uygulamadan önce TDS'e göre flash off verilmelidir

Mevcut boyalı yüzeyler: Uygulama öncesi yüzeyler zımparalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.



Vernik		Sertleştirici	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
2	100	1	50
K9540		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40	




Karışım Ömrü (20°C): 1 saat - 1 saat 30 min



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



0.5 + 1
1 uygulama katı
1nci: ince ve yakından
2nci: normal

son flash off: 5 min - 10 min



	HS5-15 / HS15-25 / HS20-30 / HS25-40
20 °C	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 8 - 12 min

VOC yasalarına uyumlu

2004/42/IIIB(d)(420) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.

Standocryl VOC Premium Clear K9540


Ürünler

Standocryl VOC Premium Clear K9540

Standex Hardener HS 15-25
Standex Hardener HS 20-30
Standex Hardener HS 25-40
Standex Hardener HS 5-15
Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40


Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Ürün karışımları




Özel katkılar ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

VOC 10-20	Mikro tamir, spot ve panel tamiri için uygun hızlandırılmış hızlı sertleştirici.10-20°C. arasındaki daha serin uygulama koşulları için tavsiye edilir.
VOC 20-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta sertleştirici.20-25°C. arasındaki uygulama sıcaklığı için tavsiye edilir.
VOC 25-30	Orta-yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.25-30°C aralığındaki ılık şartlar için de önerilir.
VOC 30-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.
HS 5-15	Hızlandırılmış hızlı sertleştirici mikro ve spot tamirler için uygun.Daha serin uygulama koşulları için uygundur.Düşük sıcaklıklarda hava kuruması verilen Standex astarlar için uygun.
HS 15-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta sertleştirici.15-25°C aralığındaki uygulama sıcaklığı için önerilir.
HS 20-30	Orta-yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.Ayrıca 20-30°C. gibi ılık şartlar için de önerilir.
HS 25-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.25-40°C. gibi sıcak iklimler için önerilir.
VOC T 15-30	Panel, çoklu panel ve büyük boyuttaki tamirler için uygun orta tiner.15-30°C. arasındaki uygulama sıcaklıkları için tavsiye edilir.
VOC T 30-40	Ortadan büyüğe kadar olan boyuttaki tamirler için yavaş tiner.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.



ISO 4: 53 - 61 s 20°C'de
DIN 4: 20 - 22 s 20°C'de

Standocryl VOC Premium Clear K9540




50 - 60 µm Hızlı yama tamiri

Teorik kaplama

445 - 490 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında

Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.

Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Standocryl VOC Premium Clear K9540 24 saat içerisinde yeniden uygulanabilir, ara zımparalama gerekmeksizin



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Panel sıcaklığı için ön ısıtma süresi ekleyiniz.
- Artan kullanıma hazır malzeme orijinal kutusuna geri konmamalıdır.
- Sertleştiricinin kapağını kullanımdan sonra hemen sıkıca kapatınız, çünkü bu ürünler havadaki nem ve su ile reaksiyona girer ve sertleştirme özelliklerini kaybeder.
- Verniğe %15 Stadox Plastikleştirici 5660 ekleyin. Sertleştirici ve tiner oranları değişmez.
- VOC mevzuatı olmayan ülkelerde, Stadox Bazkat Boya kullanılabilir.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Stadox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Stadox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

