

Standocryl VOC Xtra Clear K9560



Standocryl VOC Xtra Clear K9560, VOC uyumlu bazkat boya sistemleri olan Standohyd Plus ve Standoblue ile kombine edilerek kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Geniş uygulama penceresiyle universal 2K vernik. Yüksek kaliteli boyama işlemi gerektiren full ve kısmi onarımlar için ideal tercihtir. Tüm yönleriyle başarılı olan bu ürün, tamamen tekrar spreylemeden mikro onarıma kadar tüm günlük onarımlar için mükemmel sonuçlar sağlar. Özellikle verniği her alanda kullanan oto tamir boya ustaları için oldukça uygundur. Standocryl VOC Xtra Clear direkt olarak Standocryl VOC 2K katkı maddesi ile kullanılır. Bu kombinasyon, bu çok yönlü verniğin pozitif özelliklerini artırmaktadır. Yeni Standocryl VOC Xtra Clear, VOC uyumlu olağanüstü bir sonuç elde etmenizi sağlar.

- Panel ve tüm onarımlar için uygun.
- Tek sefer sprej işlemiyle (Tek Seferde Uygulama) ya da iki sprej geçişinde uygulama.
- Üst düzey parlaklık ve akış.
- İyi poliş özelliği.
- Kullanıcı dostu uygulama.
- VOC uyumlu vernik.

Üniversal.




Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Ürün Hazırlama - uygulama STANDARD - VOC



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Yüzeyler temizlenmelidir / uygulamadan önce TDS'e göre flash off verilmelidir

Mevcut boyalı yüzeyler: Uygulama öncesi yüzeyler zımparalanmalı ve yağdan arındırılmalıdır.



Vernik		Sertleştirici		Tiner	
Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça	Hacimce	Ağırlıkça
3	100	1	36	5 %	6
K9560		VOC 10-20 * VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		5770 (5770 (VOC SPECIAL)) 5780 (5780) 5820 (VOC 2K ADDITIVE) 5830 (VOC 2K ADDITIVE SLOW)	


* 5770 and 5780 for micro repair / spot and panel repair only

Karışım Ömrü (20°C): 1 saat - 2 saat



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!



0.5 + 1
1 uygulama katı
1nci: ince ve yakından
2nci: normal

katlar arası flash off vererek: 0 min - 2 min
son flash off: 5 min - 10 min

2 kat

ara ve son flash-off: 5 min - 10 min



	VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40
20 °C	12 saat - 16 saat
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Kısa dalga IR ekipmanı için kullanım talimatı
Yarım güç: 5 min
Tam güç: 10 - 15 min

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(d) 420: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(d)) max VOC 420 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 420 g / litre.

Standocryl VOC Xtra Clear K9560


Ürünler

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40


Standocryl VOC 2K Additive 5820
Standocryl VOC 2K Additive Slow 5830
Standex Thinner VOC Express 5780
Standex Thinner VOC Special 5770

Ürün karışımları



Özel katkılar ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır. sertleştirici ve Tiner seçimi uygulama sıcaklığına ve hasarlı bölgenin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

VOC 10-20	Mikro tamir, spot ve panel tamiri için uygun hızlandırılmış hızlı sertleştirici.10-20°C. arasındaki daha serin uygulama koşulları için tavsiye edilir.
VOC 20-25	Tekli ve çoklu panel tamirleri için uygun orta sertleştirici.20-25°C. arasındaki uygulama sıcaklığı için tavsiye edilir.
VOC 25-30	Orta-yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.25-30°C aralığındaki ılık şartlar için de önerilir.
VOC 30-40	Hızlandırılmamış yavaş sertleştirici orta ve büyük boyuttaki tamirler için uygun.30-40°C arasındaki sıcak iklim şartları için önerilir.
5820	Spesifik Standocryl VOC vernikler için, çok iyi akış ve kuruma özellikleri sağlayan standart katkı.15-30°C aralığındaki tüm tamir çeşitleri için kullanılabilir.
5830	Spesifik Standocryl VOC vernikler için, 30°C. üzerinde ve geniş yüzeydeki tamirlerde çok iyi akış, overspray absorpsiyonu ve kuruma özellikleri sağlayan yavaş katkı.Standex Sertleştirici VOC 25-30 or Standex VOC Sertleştirici 30-40 ile kombinasyon halinde kullanılması önerilir.
5770	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun son derece hızlandırılmış hızlı tiner.Daha serin uygulama koşulları için uygundur.Standex yüzey veya dolgu astarlarında kullanmayın.
5780	Mikro tamir, spot ve panel tamirleri için uygun hızlandırılmış hızlı tiner.Serin uygulama koşulları için önerilir. Standex yüzey veya dolgu astarlarında kullanmayın.



ISO 4: 49 - 53 s 20°C'de
DIN 4: 19 - 20 s 20°C'de



50 - 60 µm 1.5 kat
50 - 70 µm 2 kat


Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Teorik kaplama

490 - 505 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında

Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.

Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Standocryl VOC Xtra Clear K9560 24 saat içerisinde yeniden uygulanabilir, ara zımparalama gerekmez.



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Panel sıcaklığı için ön ısıtma süresi ekleyiniz.
- Artan kullanıma hazır malzeme orijinal kutusuna geri konmamalıdır.
- Sertleştiricinin kapağını kullanımdan sonra hemen sıkıca kapatınız, çünkü bu ürünler havadaki nem ve su ile reaksiyona girer ve sertleştirme özelliklerini kaybeder.
- Verniğe %15 Standox Plastikleştirici 5660 ekleyin. Sertleştirici ve tiner oranları değişmez.
- Sadece Standox VOC Sertleştiricileri ile uygulama.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler, şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

