

Standoflex Plastic Primer U3060



Standoflex Plastik Astar U3060, plastik üzerine 3 katlı uygulamalar için 1K astardır. Kullanımı kolaydır ve en çok kullanılan dış plastik oto parçaları üzerine uygulanır.

- Kullanımı kolay.
- Araçların tüm dış plastik parçalarına yapışma özelliği.
- Üç aşamalı plastik oto tamir boya işlemi için 1K Astar.

Plastik parçaları boyama işlemi için 1K astar.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastic Primer U3060


Ürün Hazırlama - uygulama STANDART



Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Yeni plastik parçalar 60-65°C'de en az 60 dakika fırınlanmalı ve ilk temizlik için plastik yüzey temizleyici sıvı, ultrafine keçe ile iyice silinmelidir. / Nihai temizlik için plastik yüzey temizleyici, temiz bir bez yardımı ile yüzeye uygulanmalıdır. Araçların dış plastik parçaları, temizlenmiş ve zımparalanmış olmalı



Sac astarı

Hacimce

Ağırlıkça

100

100

U3060




Uygulanamaz



	Tabanca meme çapı	Uygulama basıncı	
Konvansiyonel	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	giriş basıncı
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	tabanca çıkış basıncı

Üretici talimatlarına bakınız!




1 normal kat

son flash off: 10 min



20 °C

10 min



Uygun Dolgu Astarı
Macun

VOC yasalarına
uyumlu


Bu ürün karışımı VOC direktiflerine uyumlu değildir.

Standoflex Plastic Primer U3060


Ürünler

Standoflex Plastic Primer U3060

Ürün karışımları



Özel katkıları ile karışım oranları Standowin IQ'nın ürün karışım tablosunda ve TDS'de bulunmaktadır.



1 - 2 µm

Teorik kaplama

40 m²/l 1 micron kuru film kalınlığında

Bazı TDS versiyonlarında kullanıma hazır karışımın farklı sertleştirici özellikleri ve farklı karıştırma oranları nedeniyle, teorik kapaticılık hesaplaması değişebilir.

Not: Pratik malzeme tüketimi çeşitli faktörlere bağlıdır, örn. yüzeyin geometrisi, yüzey yapısı, uygulama yöntemi, boya tabancası ayarı, giriş basıncı, vb.



Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı tabanca temizleyicisiyle temizleyin.

Notlar

- Kullanımdan önce ürün, oda sıcaklığında (18-25°C) olmalıdır
- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Üzerine uygulama yapılmış plastik parçalar ilk 6 hafta boyunca yüksek basınçlı yıkama makinalarında yıkanmamalıdır. Bu süre sonunda, tabanca nozzulu plastik yüzendenden en az 30 cm uzaklıkta tutulmalıdır.

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler, şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacıyla taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

