

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Standoflex Plastik Macun U1030 Siyah hemen hemen tüm dış plastik oto parçaları üzerindeki iz ve çizik gibi küçük yüzey kusurlarını gidermek için uygundur. Sertleştirici ile birlikte kit olarak temin edilir.

- Uygulaması ve zımparalanması kolaydır.
- Yüzeylerin gözeneksiz ve pürüzsüz olmasını sağlar.
- Araçların hemen hemen tüm dış plastik parçalarına yapışma özelliği.
- Kurumanın ardından yüksek esneklik sağlar.



Siyah polyester macun.




Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Ürün Hazırlama - uygulama STANDART




Cilt ve göz tahrişi önlemek için uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı önerilir.



Araçların dış plastik parçaları, temizlenmiş ve zımparalanmış olmalı
Cam elyaf ile güçlendirilmiş polyseter yüzeyler temizlenmiş ve zımparalanmış olmalıdır.
En iyi teknolojik özellikler için Plastik Astarı kullanımı tercih edilir. 1 kat, flash off 18-22°C'de 10 dakika

Yeni plastik parçalar 60-65°C'de en az 60 dakika fırınlanmalı ve ilk temizlik için plastik yüzey temizleyici sıvı, ultrafine keçe ile iyice silinmelidir. / Nihai temizlik için plastik yüzey temizleyici, temiz bir bez yardımı ile yüzeye uygulanmalıdır.



Macun	Sertleştirici
Ağırlık	Ağırlık
100	2
U1030	BPO White



Karışım Ömrü (20°C): 4 min - 6 min




Karıştırıldıktan sonra, hava kabarcıkları bırakmadan düzgün bir tabaka uygulayın.



	BPO WHITE
20 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min



P120 - P240
P120 - P240



2K Elastik Dolgu Astarı

VOC yasalarına
uyumlu

2004/42/IIB(b)(250) 240: Kullanıma hazır şekli ile bu ürün için AB(EU) limit değeri (ürün kategorisi IIB(b)) max VOC 250 g/l. Kullanıma hazır şekli ile bu ürünün VOC içeriği max. 240 g / litre.

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

Ürünler

Standoflex Plastic Stopper U1030 Black

BPO HARDENER WHITE

Kullanım sonrası uygun bir solvent bazlı Temizleme Tineri ile temizleyin.



Notlar

- Kusma vb. önlemek için önerilen miktarda sertleştirici kullanın.
- 1K Astar, Yapışma Astarı veya termoplastik akrilik uygulama üzerine uygulamayınız.
- Su ile zımpara yapmayınız.
- Aracın hasarlı plastik yüzeyini dikkatlice temizleyin, sonra yüzey hasarlarını P120 - P180 zımpara ile zımparalayın.
- Reaksiyon için minimum sıcaklık +5°C.
- Çok iyi yapışma özellikleri elde etmek için macun uygulaması öncesinde plastik yapışma astarı kullanımı tercih edilmelidir. 1 kat, 10 dakika flash-off

Kullanmadan önce Güvenlik Veri Sayfasına bakınız. Ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Boya tamir sisteminde bahsedilen diğer tüm ürünler Standox ürün gamımızdandır. Açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, Standox ürün gamımıza ait olmayan herhangi bir madde veya katkı maddeleri ile birlikte kullanıldığı zaman sistem özellikleri geçerli olmayacaktır.

Sadece profesyonel kullanım içindir! Bu el kitabındaki tüm veriler , şirketimizin bugün sahip olduğu bilgileri yansıtır. Kullanım olanakları hakkında bilgi vermek amacını taşır. Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin kesin özellikleri veya somut bir kullanım amacına uygunluklarını garantileme anlamına gelmez. Ürün etiketleri üzerindeki uyarılara dikkat etmek gerekmektedir. Bu belgedeki tüm haklar "Patentler, ticari marka ve telif hakları" dahil olmak üzere tüm bilgiler korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. Ürün üzerinde işaretlenen güvenlik bilgi ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Verilen bilgileri herhangi bir zamanda bildiri yapmadan ve updateler üzerinde sorumluluk almadan yeniden düzenleyebiliriz veya bir daha devam ettirmeme hakkına sahibiz. Alınan kararlar ilerideki olası bir değişiklik ve düzeltme içinde uygulanabilir.

