

117 PRM-CPO

1K Plastik Astar

Hammadde: Kopolimer
Teknik bilgi 5.2.1

Gerekli Ürünler:	Bağlayıcı Bağlayıcı/Pasta	GK17-1700 Maks. %1-2 GJ50 pasta ile renklendirilebilir.	
Uygulama ve Özellikler:	1K Plastik Astar ● Boyanabilir plastikler ve eski boyalı yüzeyler için üniversal ürün		
Zemin / Ön İşlem: Tam kurumuş eski boyalı yüzeyler Plastik (3.13 e bakınız)	Temizlik SV20-0505 SV20-0530	Zımparalama P240-360 Aşındırıcı Pasta	Son temizlik SV20-0505 SV20-0530
* Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın			
Üzerine Uygulanabilen Sonkatlar:	PRM-AKD, PRM-PUR, PRM-EPX, TPC-AKD, TPC-PUR, TPC-ACR, TPC-EPX		
Ürün bilgileri:	Boyanabilir plastikler için plastik astarı. Saf polipropilen (PP) ve polietilen (PE) boyanamaz. PU köpük (poliüretan) ve PA (poliamid) için 60°C'de 1 saat temperleme gerekir. Daha sonra, tekrar genel bir ek temizlik yapılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için Boya ve Ürün Kitabında Matrix 3.13 - Plastiklerin Boyanması 'na bakınız.		
Özel bilgiler:	Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.		

117 PRM-CPO

1K Plastik Astar

Hammadde: Kopolimer

Teknik bilgi 5.2.1

Uygulama: 1K Plastik Astar

Notlar: VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	117 PRM-CPO 1K Plastik Astar			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm		Katı Madde	
	~830 g/l	81 m²/kg	72 m²/L	~7 % Ağırlıkça	
	Karıştırma oranı	117 PRM-CPO	100 % Ağırlıkça		
	Sertleştirici	-			
	Tiner	-			
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	~ 12 Saniye	8 - 10 µm (1 – 1,5 kat)		-	-
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca	~ 12	-	< 2.5	1,3-1,7
	HVLP Tabanca	~ 12	-	~ 2	1,4-1,7
	Altan Hazneli Tabanca	~ 12	-	2-3	1,4-1,7
	Airless / Airmix	-	-	-	-
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basıncılı Kab	-	-	-	-
	Fırça & Rulo	-			
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Flash Off	Dokunma Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	15 Dak.	-	max. 2 saat
	60°C	-	-	-	-