

260 PRM-PVB

2K Washprimer, Beyaz

Hammadde: 2-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.3

Gerekli Ürünler:	Bağlayıcı Bağlayıcı/Pasta Sertleştirici Tiner	GL60-9010 Maks. %3 GJ50 pasta ile renklendirilebilir. SC10-0710 SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş															
Uygulama ve Özellikler:	2K Washprimer, Beyaz • Birçok farklı metal yüzey türüne iyi yapışma. • Kromatsız • Kısa flash-off süreleri • Üst düzey korozyon koruması • 20°C'de 5 güne kadar kullanım ömrü, her gün iyice karıştırınız • Interpon toz boyaların altında astar olarak kullanılabilir																
Zemin / Ön İşlem:	<table><tr><th>Temizlik</th><th>Zımparalama</th><th>Son temizlik</th></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>P80-150</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>Aşındırıcı Pasta</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>Aşındırıcı Pasta</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>P150-180</td><td>SV22-0500</td></tr></table> * Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın		Temizlik	Zımparalama	Son temizlik	SV22-0500	P80-150	SV22-0500	SV22-0500	Aşındırıcı Pasta	SV22-0500	SV22-0500	Aşındırıcı Pasta	SV22-0500	SV22-0500	P150-180	SV22-0500
Temizlik	Zımparalama	Son temizlik															
SV22-0500	P80-150	SV22-0500															
SV22-0500	Aşındırıcı Pasta	SV22-0500															
SV22-0500	Aşındırıcı Pasta	SV22-0500															
SV22-0500	P150-180	SV22-0500															
Üzerine Uygulanabilen Sonkatlar:	PRM-AKD, PRM-PUR, PRM-EPX, TPC-AKD, TPC-ACR, TPC-PUR, TPC-EPX, BCT-MPS																
Ürün bilgileri:	Uygulamadan önce Korozyon ürünlerini (örn. pas) kumlama veya zımparalama yöntemiyle temizleyin. Alüminyuma tutunma, alaşıma bağlıdır ve önceden kontrol edilmelidir! Washprimer üzerine Polyester macun uygulamayın																
Özel bilgiler:	2004/42/IIIB(cIII)(780)730 Kullanıma hazır ayarda bu ürün için AB dahilinde öngörülen VOC sınır değeri (ürün kategorisi: c III), maks 780 g/l'dir. Bu ürün, 730 g/l'lik bir VOC miktarına sahiptir. Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.																

260 PRM-PVB

2K Washprimer, Beyaz

Hammadde: 2-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.3

Uygulama: 2K Astar

Notlar: VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, SC10-0710 ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	260 PRM-PVB Washprimer			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm		Katı Madde	
	< 780g g/l	197 m²/kg		187 m²/L	
				~ 23 % Ağırlıkça	
	Karıştırma oranı	260 PRM-PVB	100 % Ağırlıkça		2 Hacimce
	Sertleştirici	SC10-0710	40 % Ağırlıkça		1 Hacimce
	Tiner	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	40 % Ağırlıkça		1 Hacim
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	2:1:1 Hacimce 16-20 Saniye 2:1:0.5 Hacimce 20-22 Saniye 2:1:0.25 Hacimce 24-26 Saniye	20 – 30 µm (2 - 3 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		<5 Gün	mat
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca	16-20	2:1:1	< 2,5	1.4-1.8
	HVLP Tabanca	16-20	2:1:1	~ 2	1.4-1.8
	Altan Hazneli Tabanca	16-20	2:1:1	2-3	1.4-1.8
	Airless / Airmix	-	-	-	-
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basınçlı Kab	16-20	2:1:1	< 4	1.0-1.1
	Fırça & Rulo	tiner olmadan			
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Flash Off (Yaş üstü yaş uygulama)	Dokunma Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	5-10 Dak.	20-30 Dak.	10-15 Dak.	max. 72 saat
	60°C	-	10-15 Dak.	-	-