

260 PRM-PVB

2K Washprimer, Gri

Hammadde: 2-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.2

Gerekli Ürünler:	Bağlayıcı Bağlayıcı/Pasta Sertleştirici Tiner	GL60-7035 Maks. %3 GJ50 pasta ile renklendirilebilir. SC10-0710 SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş	
Uygulama ve Özellikler:	2K Washprimer, Gri • Birçok farklı metal yüzey türüne iyi yapışma. • Kromatsız • Kısa flash-off süreleri • Üst düzey korozyon koruması • VOC uyumlu • 20°C'de 5 güne kadar kullanım ömrü, her gün iyice karıştırınız • Interpon toz boyaların altında astar olarak kullanılabilir		
Zemin / Ön İşlem: Çıplak Sac Elektrolitik galvanizlenmiş sac İki tarafı kaplanmış galvanizli sac Alüminyum	Temizlik SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500	Zımparalama P80-150 Aşındırıcı Pasta Aşındırıcı Pasta P150-180	Son temizlik SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500
* Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın			
Üzerine Uygulanabilen Sonkatlar:	PRM-PUR, PRM-EPX, TPC-AKD, TPC-ACR, TPC-PUR, TPC-EPX, BCT-MPS		
Ürün bilgileri:	Uygulamadan önce Korozyon ürünlerini (örn. pas) kumlama veya zımparalama yöntemiyle temizleyin. Alüminyuma tutunma, alaşıma bağlıdır ve önceden kontrol edilmelidir! Washprimer üzerine Polyester macun uygulamayın		
Özel bilgiler:	2004/42/IIIB(cIII)(780)740 Kullanıma hazır ayarda bu ürün için AB dahilinde öngörülen VOC sınır değeri (ürün kategorisi: c III), maks 780 g/l'dir. Bu ürün, 740 g/l'lik bir VOC miktarına sahiptir. Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.		

260 PRM-PVB

2K Washprimer, Gri

Hammadde: 2-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.2

Uygulama: 2K Astar

Notlar: VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, SC10-0710 ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	260 PRM-PVB Washprimer			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm		Katı Madde	
	< 780 g/l	183 m²/kg		175 m²/L	~ 22 % Ağırlıkça
	Karıştırma oranı	260 PRM-PVB	100 % Ağırlıkça		2 Hacimce
	Sertleştirici	SC10-0710	40 % Ağırlıkça		1 Hacimce
	Tiner	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	40 % Ağırlıkça		1 Hacim
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	2:1:1 Hacimce 16-20 Saniye 2:1:0.5 Hacimce 24-26 Saniye 2:1:0.25 Hacimce 30-32 Saniye	20 – 30 µm (2 - 3 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		<5 Gün	mat
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca	16-20	2:1:1	< 2.5	1.4-1.8
	HVLP Tabanca	16-20	2:1:1	~ 2	1.4-1.8
	Altan Hazneli Tabanca	16-20	2:1:1	2-3	1.4-1.8
	Airless / Airmix	-	-	-	-
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basınçlı Kab	16-20	2:1:1	< 4	1.0-1.1
	Fırça & Rulo	tiner olmadan			
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Flash Off (Yaş üstü yaş uygulama)	Dokunma Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	5-10 Dak.	20-30 Dak.	10-15 Dak.	max. 72 saat
	60°C	-	10-15 Dak.	-	-