

261 PRM-PVB

1K Washprimer

Hammadde: 1-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.4

Gerekli Ürünler:	Bağlayıcı Tiner	GL60-1370 SV12-0360 Nitro SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal
Uygulama ve Özellikler:	1K Washprimer • Birçok farklı metal yüzey türüne iyi yapışma. • Kromatsız • Kısa flash-off (bekleme süresi) sayesinde hızlı boya uygulaması (Yaş üstü yaş) • Airless/Airmix uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş • Kumlanmış yüzeye ilk kaplama olarak ve taşımacılık için kaynak astarı (yaklaşık 6 saat sonra) • Renk tonu ~Ral9002	
Zemin / Ön İşlem: Çıplak Sac Elektrolitik galvanizlenmiş sac İki tarafı kaplanmış galvanizli sac Alüminyum	Temizlik SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500	Zımparalama P80-150 Aşındırıcı Pasta Aşındırıcı Pasta P150-180 Son temizlik SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500 SV22-0500 * Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın
Üzerine Uygulanabilen Sonkatlar:	PRM-EPX, PRM-PUR, PRM-AKD, TPC-ACR, TPC-AKD, TPC-PUR, TPC-EPX	
Ürün bilgileri:	"Ürünü uygulamadan önce korozyonu (örn., Pas) ince zımpara veya kumlama ile çıkarın. Yapışma Alüminyum alaşımına bağlıdır, lütfen daha önce kontrol et. Washprimer üzerine Polyester Macun kullanmayın "	
Özel bilgiler:	2004/42/IIIB(cIII)(780)695 Kullanıma hazır ayarda bu ürün için AB dahilinde öngörülen VOC sınır değeri (ürün kategorisi: c III), maks 780 g/l'dir. Bu ürün, 695 g/l'lik bir VOC miktarına sahiptir. Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.	

261 PRM-PVB

1K Washprimer

Hammadde: 1-Komponent Vinil Reçine
Teknik bilgi 5.2.4

Uygulama: 1K Astar

Notlar: VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	261 PRM-PVB 1K Washprimer				
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm		Katı Madde		
	< 780 g/l	180 m²/kg		196 m²/L	~33 % Ağırlıkça	
	Karıştırma oranı	261 PRM-PVB	100 % Ağırlıkça		4 Hacimce	
	Sertleştirici	-				
	Tiner	SV12-0360 SV13-0732 SV13-0701	20 % Ağırlıkça		1 Hacim	
	23°C DIN 4'te viskozite		Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	4:1 Hacimce 35-45 Saniye 8:1 Hacimce >60 Saniye		20 – 25 µm (1 - 2 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		-	mat
	İşleme		Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca		35-45	4:1	<2.5	1.3-1.4
	HVLP Tabanca		35-45	4:1	~2	1.3-1.5
	Altan Hazneli Tabanca		35-45	4:1	2-3	1.3-1.4
	Airless / Airmix		>60	8:1	60-120	0.23-0.28
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basınçlı Kab		-	-	-	-
	Fırça & Rulo		tiner olmadan			
	Nesne sıcaklığında kurutma		Toz Kuruması	Flash Off (Yaş üstü yaş uygulama)	Dokunma Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C		10-15 Dak.	30 Dak.	30 Dak.	< 5 gün
	60°C		-	-	-	-