

2K Efekt Renkler

2K Efekt Sonkat

Ham madde: 2 Bileşenli Polyester / Akrilik Reçine

Teknik bilgi: 5.5.22

Gerekli Ürünler:	<table><tr><td>Pasta</td><td>GJ50-</td></tr><tr><td>Bağlayıcı</td><td>GK39-2301 850 BCT-MPS GK56-2303 860 CC-ACR Ergomatt</td></tr><tr><td>Bağlayıcı/Pasta</td><td>85:15</td></tr><tr><td>Tiner</td><td>SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş</td></tr></table>	Pasta	GJ50-	Bağlayıcı	GK39-2301 850 BCT-MPS GK56-2303 860 CC-ACR Ergomatt	Bağlayıcı/Pasta	85:15	Tiner	SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş							
Pasta	GJ50-															
Bağlayıcı	GK39-2301 850 BCT-MPS GK56-2303 860 CC-ACR Ergomatt															
Bağlayıcı/Pasta	85:15															
Tiner	SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal SV15-0339 Yavaş															
Uygulama ve Özellikler:	Çapraz Bağlanmış Bazkat • Çok iyi örtme gücü • Olağanüstü uygulama özellikleri • Hava koşullarına dayanım ve yüzey sertliği çok iyi • Birçok metal yüzey (iç mekan uygulaması) ve plastik için uygun • Düz cama iyi yapışma (iç mekan uygulaması: yapışma testi önerilir) • Tek tip saten mat görünümü • Mükemmel çizilme ve aşınma direnci															
Zemin / Ön İşlem: Tam kurumuş eski boyalı yüzeyler Çıplak Sac Galvanizli Çelik (3.6'ya bakınız) Alüminyum Plastik (PC / ABS / PLA / PVC) Astarlar	<table><tr><td>SV20-0505</td><td>P240-360</td><td>SV20-0505</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>P80-150</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>Gri Keçe</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV22-0500</td><td>P150-180</td><td>SV22-0500</td></tr><tr><td>SV20-0530</td><td>Gri Keçe</td><td>SV20-0530</td></tr></table> Tüm Salcomix astarlar ile kullanılabilir	SV20-0505	P240-360	SV20-0505	SV22-0500	P80-150	SV22-0500	SV22-0500	Gri Keçe	SV22-0500	SV22-0500	P150-180	SV22-0500	SV20-0530	Gri Keçe	SV20-0530
SV20-0505	P240-360	SV20-0505														
SV22-0500	P80-150	SV22-0500														
SV22-0500	Gri Keçe	SV22-0500														
SV22-0500	P150-180	SV22-0500														
SV20-0530	Gri Keçe	SV20-0530														
Ürün bilgileri:	2K Efekt Boya,çok çeşitli endüstriyel boya işleri için uygundur. Özellikle ev aletleri ve mobilya alanlarında 2K Efekt Renk uygulamasında kullanılır. Buna ek olarak, otomobil iç mekanlarında ve endüstriyel olarak üretilmiş ürünler için kullanılabilir.															
Özel bilgiler:	Bu ürünün <0,1 µm'den küçük partiküller içerdiği göz ardı edilemez. Ürünler sadece profesyonel kullanım için uygundur.															

2K Efekt Renkler

2K Efekt Sonkat

Ham madde: 2 Bileşenli Polyester / Akrilik Reçine

Teknik bilgi: 5.5.22

Uygulama:

2K Efekt Sonkat

Uyarılar:

VOC, örtücülük, katı madde oranı ve viskozite ile ilgili değerler, hacimce karıştırma oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığına ve boyanacak nesnenin boyutuna göre tiner seçin.

	Ürün Yapısı	Crosslinked Bazkat			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm		Katı Madde	
	~740 g/l	~190 m²/kg	~180 m²/L	~22 % Ağırlıkça	
Karışım I					
	Karışım Oranı	850 BCT-MPS	100 % by Ağırlıkça	5 Hacimce	
		860 CC-ACR	20 % by Ağırlıkça	1 Hacimce	
Karışım II					
	Karışım Oranı	Karışım I	100 % by Ağırlıkça	5 Hacimce	
	Sertleştirici	SC26-0200-	20 % by Ağırlıkça	1 Hacimce	
	Tiner	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	50 % by Ağırlıkça	2.5 Hacimce	
	23°C DIN 4'te viskozite		Kuru Film Kalınlığı (DFT)	Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık 60°
	16-20 sn.		20 – 30 µm (2 normal kat + ½ efekt kat)	3-4 s	Saten mat
	İşleme		Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme Basıncı (bar)
	Üstten Hazneli Tabanca		16-20	5:1:2.5	< 2.5
	HVLP Tabanca		16-20	5:1:2.5	~ 2
	Alttan Hazneli Tabanca		16-20	5:1:2.5	2-3
	Fırça & Rulo		-		
	Nesne sıcaklığında kurutma		Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Tam Kuruma
	20°C		30 dk.	>12 s	7-10 gün
	60°C		-	45 dk.	-