

302 PRM-AKD

1K Alkid Dolgu Astarı

Hammadde: 1-Komponent Alkid Reçine
Teknik bilgi 5.3.1

Gerekli Ürünler:	Pasta Bağlayıcı Bağlayıcı/Pasta Tiner	GJ50- GK11-1302 90 : 10 SV12-0360 Nitro SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal
Uygulama ve Özellikler:	1K Alkid Dolgu Astarı • İyi yayılma • İyi akma direnci • Birçok farklı renk mümkündür. • İyi korozyon koruması • Uygulama için minimum ortam sıcaklığı +15°C	
Zemin / Ön İşlem: Tam kurumuş eski boyalı yüzeyler Çıplak Sac Cam Takviyeli Plastik	Temizlik SV20-0505 SV22-0500 SV20-0530	Zımparalama P240-360 P80-150 P240-360
	Son temizlik SV20-0505 SV22-0500 SV20-0530	
	* Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın	
Üzerine Uygulanabilen Sonkatlar:	TPC-AKD, TPC-ACR, TPC-PUR, TPC-EPX	
Ürün bilgileri:	Üzerine Polyester macun uygulaması yapılmaz Uygulama öncesinde Korozyon ürünlerini (örn. pas) kumlama veya zımparalama yöntemiyle temizleyin.	
Özel bilgiler:	Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.	

302 PRM-AKD

1K Alkid Dolgu Astarı

Hammadde: 1-Komponent Alkid Reçine
Teknik bilgi 5.3.1

Uygulama:

1K Dolgu Astarı

Notlar:

VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	302 PRM-AKD 1K Dolgu Astarı			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm (RAL3000/9010)		Katı Madde	
	563-576 g/l	326/314 m²/kg		375/373 m²/L	
		49-53 % Ağırlıkça			
	Karıştırma oranı	302 PRM-AKD	100 % Ağırlıkça		2 Hacimce
	Sertleştirici	-			
	Tiner	SV12-0360 SV13-0732 SV13-0701	40 % Ağırlıkça		1 Hacim
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	2:1 Hacimce 13-15 Saniye 3:1 Hacimce 15-17 Saniye 4:1 Hacimce 25-35 Saniye	40 – 60 µm (2 - 3 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		-	mat
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca	13-15	2:1	< 2.5	1.6-1.8
	HVLP Tabanca	13-15	2:1	~ 2	1.6-1.9
	Altan Hazneli Tabanca	13-15	2:1	2-3	1.6-1.9
	Airless / Airmix	25-35	4:1	120-150	0.28-0.33
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basınçlı Kab	15-17	3:1	< 4	1.0
	Fırça & Rulo	daha az tinerle; sadece fırça uygulaması mümkündür			
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Flash Off (Yaş üstü yaş uygulama)	Dokunma Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	10 Dak.	1 Saat	1 Saat	max. 72 saat
	60°C	-	30 Dak.	30 Dak.	-