

309 TPC-AKD

1K Alkid Parlak Sonkat, DTM

Hammadde: 1-Komponent Alkid Reçine
Teknik bilgi 5.5.1

Gerekli Ürünler:	Pasta Bağlayıcı Bağlayıcı/Pasta Tiner	GJ50- GK41-1102 65:35 SV12-0360 Nitro SV13-0732 Hızlı SV13-0701 Normal
Uygulama ve Özellikler:	1K Alkid Parlak Sonkat, DTM • Dış ortama, sararmaya karşı üst düzey dayanım ve yüzey sertliği • Üst düzey yapı ve yayılma • Mükemmel sonkat görünümü • 12 gün kurumadan sonra optimum ürün özellikleri • Doğrudan çeliğe uygulanabilir* • Korozyon korumalı 2'si 1 arada üst kat • Uygulama için minimum ortam sıcaklığı +15°C	
Zemin / Ön İşlem: Tam kurumuş eski boyalı yüzeyler Çıplak Sac Astarlar	Temizlik SV20-0505 SV22-0500 309 TPC-AKD tüm Salcomix astarlar ile kullanılabilir. * Diğer yüzeyler mümkün olabilir. Lütfen matris 3.9'a bakın	Zımparalama P240-360 P80-150 Son temizlik SV20-0505 SV22-0500
Ürün bilgileri:	"Çeliğin farklı niteliklerine ve bileşimlerine bağlı olarak doğrudan yapışma her zaman duruma göre kontrol edilmelidir. Çelik üzerine doğrudan yapışan, iç ve dış mekan boyalarının boyanması için parlak 1K Alkyd Sonkat. Ürünü uygulamadan önce ince zımpara veya kumlama ile korozyonu (örn. Pas) çıkarın. Nitro Thinner SV12-0360 ile inceltildiğinde daha düşük bir parlaklık seviyesi oluşabilir. % 5-10 Sertleştirici ilavesi (SC27-0500 / SC29-0863), hava koşullarındaki dayanımı ve kurumayı optimize eder (Potlife ~ 4h) "	
Özel bilgiler:	Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.	

309 TPC-AKD

1K Alkid Parlak Sonkat, DTM

Hammadde: 1-Komponent Alkid Reçine
Teknik bilgi 5.5.1

Uygulama: 1K Opak Sonkat

Notlar: VOC, kaplama alanı, katı madde oranı ve viskozite değerleri, ile hacmen karışım oranına bağlıdır. Ortam sıcaklığı ve boyanacak ürünün büyüklüğüne göre tiner seçiniz.

	Ürün Yapısı	309 TPC-AKD 1K Sonkat, DTM			
	VOC	Teorik Kaplama 1 µm (RAL3000/9010)		Katı Madde	
	565-605 g/l	375/336 m²/kg		374/367 m²/L	38-48 % Ağırlıkça
	Renk tonunun kontrol edilmesi	Renk, mix formülüne göre tartılır.:			
	Karıştırma oranı	309 TPC-AKD	100 % Ağırlıkça		3 Hacimce
	Sertleştirici	-			
	Tiner	SV12-0360 SV13-0732 SV13-0701	30 % Ağırlıkça		1 Hacim
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	3:1 Hacimce 18-22 Saniye 4:1 Hacimce 22-26 Saniye	40 – 60 µm (2 - 3 kat) Flash off min. 5 - 10 dak. arasında		-	> 80
	İşleme	Viskozite (saniye)	Karıştırma oranı	Püskürtme basıncı (bar)	Meme (mm)
	Üstten Hazneli Tabanca	18-22	3:1	< 2,5	1.3-1.6
	HVLP Tabanca	18-22	3:1	~ 2	1.3-1.7
	Alttan Hazneli Tabanca	18-22	3:1	2-3	1.3-1.7
	Airless / Airmix	22-26	4:1	120-150	0.23-0.28
	Çift Diyaframlı Pompa yada Basıncılı Kab	18-22	3:1	< 4	1.0
	Fırça & Rulo	daha az tinerle; sadece fırça uygulaması mümkündür			
	Yüzey Sıcaklığında Kuruma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Tam Kuruma
	20°C	~30 Dak.	18 Saat	36-48 Saat	12-15 Gün
	60°C	-	30-45 Dak.	60-90 Dak.	-