

Plastikleştirici

Teknik bilgi 5.7.2

- Uygulama:** GK69-2910, Plastik tamirlerinde plastikleştirici katkı maddesi
- Özellikler:** Esnek, kolay karışabilir, esnek plastik parçaların boyanması için
- Notlar:** Eklenecek miktar: Hacimce %25, GK69-2910 ile kuruma süresi yavaşlar, mat sonkatlarda parlaklık seviyesi artar.
- Özel bilgiler:** Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez. Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GK69-2910 Plastikleştirici			
			Salcomix 2K ACR ve PUR Sonkatlar		
	Karıştırma oranı	Karışım 1	4 Hacimce 2K PUR-altkatlar, 2K ACR-, PUR-sonkatlar, Salcomix vernikler 1 Hacimce GK69-2910		
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-