

Salcomat 2

Teknik bilgi 5.7.3

- Uygulama:** GJ50-0004 , Bütün sonkatlar ve vernik için matlaştırma pastası
- Özellikler:** Kolay karışabilir. Parlaklık seviyesi, ürün, sıcaklık, film kalınlığı, bekleme süresi, kuruma, renk vb. parametrelere bağlıdır.
- Notlar:** Sadece aynı gün içinde kullanılacak boya miktarını hazırlayın, çünkü karışım depolandığında parlaklık seviyesi değişebilir! Mat pastayı ekledikten sonra boyayı iyice karıştırın!
- Özel bilgiler:** Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez. Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Vernik yapısı	Matpaste Salcomat 2			
		Salcomix Sonkatlar		Salcomix Vernik	
	1. adım Karıştırma oranı	<u>yarı parlak</u> 100 % Ağırlıkça Sonkat 25 % Ağırlıkça GJ50-0004		<u>yarı parlak</u> 100 % Ağırlıkça Ergoclear PLUS 25 % Ağırlıkça GJ50-0004	
		<u>ipek parlak</u> 100 % Ağırlıkça Sonkat 35 % Ağırlıkça GJ50-0004		<u>ipek parlak</u> 100 % Ağırlıkça Ergoclear PLUS 50 % Ağırlıkça GJ50-0004	
		<u>ipek mat</u> 100 % Ağırlıkça Sonkat 45 % Ağırlıkça GJ50-0004		<u>ipek mat</u> 100 % Ağırlıkça Ergoclear PLUS 70 % Ağırlıkça GJ50-0004	
	Sertleştirici	bkz. İlgili ürüne ait TI		bkz. TI	
	Tiner	bkz. İlgili ürüne ait TI		-	
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-