



AKRİKOR ANTİ ALKALİ+ÖRTÜCÜ ASTAR



SU BAZLI

ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU

Ambalaj 2,5 L – 12,5 L

RENK Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Siva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla ve betopan vb. yapı elemanlarında üst kat sarfiyatını azaltmak ve düzgün yüzey sağlamak amacıyla kullanılır. Detaylar için Yüzey Hazırlama ve Uygulama bölümüne bakınız.

ÖZELLİKLERİ

Güçlü ve yüksek bağlayıcı yapılı formülü ile yüzeye penetre olabilen, alkali kusmalarına direnç sağlayan, zeminde oluşan nem ve suya dayanıklı, alt yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan anti alkali, örtücü dış cephe astarıdır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Düz görünümlü astar
Kimyasal yapısı	Silikon modifiye akrilik
Tam kuruma	Min. 12 saat (20 °C, %50 RH) Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
Önerilen uygulama katı	1 kat
Tüketim (teorik)	Tek katta 0,060-0,070 L/m ² - Yüzey tipine göre değişkenlik gösterir.
Kaplama gücü (teorik)	Tek katta 15 m ² /L (28±5 mikron kuru film kalınlığında)
Son kat boya uygulaması	Üzerine son kat boya uygulaması için 12 saat beklenmesi önerilmektedir.

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni boyanacak yüzeyler Yeni sıvalı ve beton yüzeylerde min. 21 gün sıvanın ve betonun prizlenmesi (tam kuruması) için beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, kimyasal yıkama, veya silme ile nötralize edilip uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin temizliğinde deterjanlı su veya kimyasal madde kullanılmış ise duru su ile bir daha yıkama işlemi yapılmalıdır. Kuru, temiz ve üzerine gelecek olan katları taşıyabilecek sağlamlıkta olmayan yüzeylerde kesinlikle astarlama yapılmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar derinliğine bağlı olarak Marshall Dış Cephe Macun veya fileli macun vb. yöntemler ile düzeltilmelidir. Macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir uygulama yapılmamalıdır, zımpara tozu alındıktan sonra yüzeye 1 kat Anti Alkali+Örtücü Astar kullanılmalıdır. Uygulamasından minimum 12 saat sonra üzerine Marshall su bazlı dış cephe son kat ürünleri uygulanabilir.

Eski boyalı yüzeyler Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve üzerine gelecek olan katları taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Yüzeydeki seviye farklarını gidermek için macun ile lokal macunlama yapılmalı, özellikle macunlanan bölgelerdeki seviye farkları olmak üzere tüm yüzey zımpara ile düzeltilmelidir. Zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Lokal macunlama işlemlerinin son kata leke halinde taşmaması için macunlanan bölgeler, eski boyanın tonuna yaklaştırılarak tamir amaçlı boyanmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Anti Alkali+Örtücü Astar, 1 kat uygulanmalıdır. Astar uygulamasından minimum 12 saat sonra üzerine Marshall su bazlı dış cephe son kat ürünleri uygulanabilir.

UYGULAMA

Önerilen Uygulama Araçları Dış cephe rulosu, fırça


Not: Rulonuzun tüylerinin kısa olması daha düzgün bir yüzey elde etmenizi sağlar. Uzun tüylü rulo kullanıldığında yüzeyde hafif desen oluşur.

İncelticisi Su ile inceltilebilir.

İnceltme Miktarı Hacimce maks. %10 su ile inceltilebilir.

Önerilen Son Katlar Su bazlı dış cephe boya ve kaplamaları.

Uygulama • Yüzey hazırlığı tamamlanmış (macunlanmış ve temizlenmiş), kuru ve tozsuz yüzeylere uygulanmalıdır. • İnceltme oranına göre inceltirilip karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. • AKRİKOR ANTİ ALKALİ+ÖRTÜCÜ ASTAR 1 kat halinde rulo ile uygulanır. • AKRİKOR ANTİ ALKALİ+ÖRTÜCÜ ASTAR'ın kuruması için en az 12 saat beklenmelidir. Daha sonra üzerine tüm Marshall su bazlı dış cephe son kat ürünler uygulanabilir.



UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanmadan önce astar, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Kesin sarfiyat, yüzeye bağlı değişiklikler söz konusu olabileceği için nihai zeminde numune çalışması yapılarak belirlenmelidir.
- Uygulama başlangıcından, ürün kuruma süresi tamamlanana kadar ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C aralığında olmalıdır. Yine bu sürelerde yüzey; yağmur, çiğ ve dona maruz kalmamalıdır. Aksi halde çatlama, kabarma, erken kuruma, dalgalı yüzey vb. problemleri yaşanabilir.
- Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır.
- Astar yüzeye 1 kat halinde uygulanmalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Astar ve boya arasında en az 12 saat beklenmelidir.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

- "DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL"de belirtilen VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) limitlerine uygundur.
- Boya içeriğinde CIT/MIT, 15 ppm'in altındadır.
- Karbendazim ve türevlerini içermez.
- Etilen-Glikol ve türevlerini içermez.

DEPOLAMA KOŞULLARI

+5 °C ve +35 °C arasında kuru, iyi havalandırılmış, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak ortamlarda saklanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Boyali yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.